



Ficha Técnica

MaxiClear

Transparente de Poliuretano

Descripción general

Transparente de poliuretano de dos componentes de fácil aplicación, secado rápido al polvo y gran brillo inicial. Este producto puede ser utilizado para reparaciones pequeñas o pinturas generales. Brinda al acabado una buena apariencia y distinción de imagen a un precio accesible. Este material no presenta amarillamiento.

Componentes del sistema

Transparente MaxiClear
Catalizador Plus

Presentación

(0.750L , 4L)
(0.150L, 0.250L, 0.5L)



Relación de mezcla

Combine los componentes en volumen y mezcle perfectamente	
Componente	Volumen
Transparente MaxiClear	5 Partes
Catalizador Plus	1 Parte

Aditivos

No recomendado

Tiempo de vida de la mezcla catalizada

3 horas a 21 °C

Aplicación

Aplique 2 a 3 manos medianas a húmedas con un oreo entre manos de 5-10 minutos para óptimos resultados.

Substratos Recomendados

Maxicryl (catalizado)
MaxiBase



Preparación de la superficie



Desnudo	Limpieza	Pre-tratamiento Mecánico	Limpieza Posterior
Acero	Presolv ColorMax	Lijado en seco P80-P220 ó almohadilla de lijado muy fina.	Presolv ColorMax
Aluminio	Presolv ColorMax	Lijado en seco P180 ó almohadilla de lijado muy fina.	Presolv ColorMax
Fondos Estañados Zincados	Presolv ColorMax	Almohadilla de lijado muy fina	Presolv ColorMax

Pintados Antiguos	Limpieza	Pre-tratamiento Mecánico	Limpieza Posterior
Pintado de origen endurecido	Presolv ColorMax	Lijado en seco P320 ó P400. Lijado en húmedo 600 ó 800.	Presolv ColorMax
Repintado 2K (Maxibase, Road Master)	Presolv ColorMax	Lijado en seco P320 ó P400. Lijado en húmedo 600 ó 800.	Presolv ColorMax
Lacas Acrílicas, Esmaltes Acrílicos	Presolv ColorMax	Lijado en seco P320 ó P400. Lijado en húmedo 600 ó 800.	Presolv ColorMax

Pintados Antiguos Plásticos	Limpieza	Pre-tratamiento Mecánico	Limpieza Posterior
PC, ABS, PP, PP/EPDM, PVC, SAN, UP-GFK, PU-RIM	Presolv ColorMax	Almohadilla roja de lijado con Presolv ColorMax.	Paño humedecido con Presolv ColorMax y deje secar.

Configuración de la Pistola

Convencional

Por Sifón.....1.3 mm – 1.4 mm

Gravedad.....1.3 mm – 1.4 mm



Presión del aire.

Convencional

Por sifón: 25 – 35 psi en la pistola

Por gravedad: 20 - 28 psi en la pistola



Tiempos de Secado

Oreo entre manos.	5 - 10 minutos a 25°C de aireación intermedia.
Secado al polvo	10 -15 minutos.
Secado para pulir	24 horas.
Secado al tacto	30 – 45 minutos, según la temperatura
Al manejo o ensamble	24 horas
Al franjeo	24 horas

Propiedades Físicas

Rendimiento Teórico	8.5 m ² /L a 1 mils de EPS
Sólidos en Peso	25%
Densidad	0.910 g/ml
COV	682 g/L
Viscosidad	15 – 17 segundos en copa Zahn #2

Limpieza

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con thinner de limpieza de ColorMax

Seguridad y Manejo



Antes de usar cualquier producto de ColorMax, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación.

Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. No aplicar sobre superficies calientes. Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. En caso de temperaturas por debajo de 10 °C se recomienda no pintar la unidad. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. El tiempo de vida de la mezcla se ve reducido notablemente al aumentar la temperatura, prepare sólo la cantidad que va a usar, no regrese el material preparado al envase de Flash Primer ya diluido, mantenga los recipientes cerrados ya que el solvente reacciona con la humedad ambiental. Este producto no contiene plomo, sin embargo, para más información consulte la hoja de seguridad de materiales.

